

SMALTOCEM

Laque de fond et de finition mate (Blanc) pour bois et mur



Description

SMALTOCEM est un fond thixotropique à remplissage pour bois et murs recommandé comme sous couche pour laque ; convient également comme un fini mat sur mur et bois.

Caractéristiques

Avec SMALTOCEM aucune coulures, il a une forte capacité de remplissage et il est parfaitement lavable.

N'étant pas absorbant, il constitue une base idéale sur laquelle peuvent être appliquées les laques de finition sans perte de brillance.

La dureté exceptionnelle des résines utilisées dans la formulation de SMALTOCEM permet le ponçage quelques minutes après l'application.

Composition

SMALTOCEM : résines acryliques en phase aqueuse, bioxyde de titane, talc, carbonates de calcium, cellulose, agent mouillant et dispersant, eau, conservateurs naturels.

Caractéristiques chimiques et physiques

- Apparence pâte thixotrope
- Poids spécifique 20° C +/- 1° C 1.33 environ
- pH 8/10

Préparation des supports

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, poussière, huile et humidité.

Murs anciens ou déjà peints : éliminer les anciennes peintures non adhérentes ; enduire avec un enduit de rebouchage aux endroits présentant des défauts, poncer soigneusement et brosser.

Enduit de plâtre : s'assurer que le fond est complètement sec.

Supports bois : éliminer les anciennes peintures non adhérentes ; faire un nettoyage radical jusqu'au bois en passant à plusieurs reprises avec de l'eau et de la soude ou du détergents. Mastiquer si nécessaire, en se limitant aux nœuds et fissures.

Application

Bien mélanger avant l'application.

Appliquer une couche, laisser sécher pendant 30 à 60 minutes, poncer soigneusement, brosser et procéder à l'application de la couche de finition.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5°C et supérieures à + 35°C ou si l'humidité ambiante >80%.

Laver les outils avec de l'eau après leur utilisation.

Dilution

Dilution : avec de l'eau.

Brosse / rouleau : 5-10 % Par projection : 15 - 20 %

Attention

Bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à peindre. Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement enlevée.

Consommation

SMALTOCEM couvre une superficie d'environ 10-11 m²/lt en 1 couche et en fonction de l'absorption et du type de support.

Matériel d'application

L'application peut être exécutée à la brosse, au rouleau ou par projection

Emballage et conservation

Seaux plastiques 750 ml, 2,5lt et 15lt.

Le produit doit être conservé bien fermé dans son emballage d'origine, il est stable durant 12 mois si il est maintenu dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. La température de l'environnement de conservation doit être comprise entre +10°C et + 35°C.

Normes de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver abondamment à l'eau.

Aérer durant l'application. Pour des informations ultérieures consulter la fiche de sécurité.

Ecoulement

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

Date: 22/06/19

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.