



**Ets Chauvin**  
494, Route de Viton  
84400 APT  
[info@ocreschauvin.fr](mailto:info@ocreschauvin.fr)

## FICHE TECHNIQUE

### GOMME LAQUE BLONDE DOREE

#### SPECIFICATIONS ANALYTIQUES :

Préparation :	écailles
Couleur :	blonde
Point de fusion :	72°C
Acidité :	65 à 75 mg
Teneur en iode :	16 à 18 %
Cire :	4 à 5 %
Résine :	moins de 0.1 %
Eléments insolubles : (dans l'alcool chaud)	1 à 2 %

*Les indications ci-dessus sont données à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité.*

*Ne donner au recyclage que les emballages vides.*

*Nos conseils d'utilisation – qu'il s'agisse de textes, de paroles ou d'images – sont basés sur notre connaissance du moment. Les indications de valeurs, les mélanges, etc... ont une valeur indicative. Nos recommandations n'offrent pas de garantie en ce qui concerne les caractéristiques. Plus particulièrement, aucune responsabilité ne peut nous être imposée en cette matière. Les dispositions légales concernant les responsabilités de produits restent en vigueur. Ces conseils ne déchargent pas le client de son devoir d'examen ni de sa responsabilité, en particulier en ce qui concerne le respect d'autres prescriptions ou directives techniques, et des lois. La parution de cette nouvelle fiche technique, fondée sur les développements techniques, enlève aux précédentes leur validité.*